

Texiplast 5000



Hochdeckende, elastische Plastisolfarbe für Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Polyester

- für helle und dunkle Bedruckstoffe
- leuchtende Farben
- bedingt für den Naß-in-Naß-Druck und für Transfers geeignet
- waschbeständig bis 60 °C (silber, gold bis 40 °C)
- trocknet nicht ohne Hitze-fixierung

Vorbereitung	Die Farben sind gebrauchsfertig und können durch Zugabe von max. 5 % TEXIPLAST ADDITIV 33 flüssiger, elastischer und glänzender gemacht werden. Max. 2 %ige Zugabe von TEXIPLAST ADDITIV 554 vermindert die Viskosität der Farbe, ohne die Deckkraft zu beeinflussen und ist notwendig, wenn man mehrfarbig auf Halbautomaten druckt.	
Drucken	Mit Schablonen von max. 90 F / cm	
Hitze-fixierung	2 bis 4 Minuten bei 140 – 150 °C alle Farben 1 bis 4 Minuten bei 150 – 160 °C nur weiß (bianco) extra	
Transfer	TEXIPLAST 5000 auf silikonisiertes TRANSFERPAPIER drucken und darüber, als letzten Druck, TEXIPLAST TRANSFER (Code 167870 transparent oder 167871 weiß) Texiplast Collante Transfer (167872) - bei 110–115 °C 40 bis 60 Sek. gelieren - mit der Transferpresse bei 190 °C 10 bis 20 Sek. übertragen - das Silikonpapier erst vollkommen kalt abziehen Um Soft-Transfers herzustellen, rühren Sie max. 10 % HOT SPLIT ADDITIV in die Farbe. Mit der Transferpresse bei 190 °C ca. 8 bis 12 Sek. übertragen. Das Offsetpapier nach dem Öffnen der Presse sofort abziehen.	
Reinigung	Schablonen und Werkzeuge mit Siebreiniger UR oder SCREENCLEAN ST reinigen	
Farbtonauswahl	18 Farben; extraweiß, stark deckend (nicht als Mischfarbe verwenden) Herstellung von Gold und Silber: Texiplast AS transparent 167839 mit 25% Goldpulver oder 15% Silberpulver mischen. AS transparent auch für Glitter, phosphor. Pulver und zum Strecken verwenden. Bitte beachter Beim Mischen von Pastelltönen ist eine Farbveränderung des gedruckten Motivs nach einigen Tagen möglich. Wir empfehlen in diesem Fall, auf Mischen mit Standard Gelb- und Rottönen zu verzichten. Bitte wenden Sie sich ggf. an unsere Anwendungstechnik.	
Hilfsmittel	TEXIPLAST ADDITIV 33 TEXIPLAST ADDITIV 554 TEXIPLAST ADDITIV Rigonfiante* für Relief-Effekt TEXIPLAST ADDITIV HOT SPLIT TEXIPLAST ADDITIV PROMOTEX (10 %) (verbessert die Haftung auf synthetischen Stoffen)	Code-Nr. 167833 Code-Nr. 167854 Code-Nr. 167831 Code-Nr. 870492 Code-Nr. 167830
Hinweis	Vor Gebrauch gründlich umrühren. Vor Frost schützen.	

Vor dem Drucken unbedingt Eignungsprüfung durchführen. Auf Wunsch liefern wir die Sicherheits-Datenblätter.

*) Aufschäummittel (Zugabe 5 – 20%)